

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ (TDS)

WATERSTOP VH920/A15

Перевод на русский язык • ELKAY-RUS

1. Свойства

VH920/A15 WATERSTOP — водоотталкивающая пропитка на основе растворителя с сохранением естественного вида поверхности. Защищает терракоту, кирпич и натуральный камень, включая мрамор, гранит и травертин, от воды и водных пятен.

Для внутренних и наружных поверхностей. Не изменяет естественный цвет. Предотвращает высолы и образование мха. Обладает высокой стойкостью к УФ-излучению и не желтеет. Не образует поверхностного слоя; проникает до 3 мм. Не изменяет морозостойкость терракоты, сохраняет паропроницаемость поверхности и обладает высокой проникающей способностью.

2. Области применения

Терракота, кирпич, натуральный камень, включая мрамор, гранит и травертин. Для внутренних и наружных поверхностей.

3. Инструкция по применению

1. VH920/A15 готов к применению. Поверхность должна быть чистой, сухой, без восков и покрытий.
2. Закройте плинтусы и прилегающие участки от брызг.
3. Нанесите состав плоской кистью равномерно и обильно, тщательно пропитывая также межплиточные швы.
4. Подождите 30 мин и нанесите второй слой тем же способом.
5. Для особо пористых материалов может потребоваться третий слой.
6. После последнего слоя удалите излишки «гладким покрытием» (так в оригинале: «with a smooth coat»; инструмент не определён).
7. При необходимости нанесите воск, подходящий для внутренних полов.

4. Расход

4–18 м²/л.

Расход по материалам

Материал	Расход
Бетон	0,25–0,50 л/м ²
Штукатурка	0,50–1,00 л/м ²
Известняк, песчаник	0,40–0,70 л/м ²
Кирпичная стена	0,40–2,00 л/м ²
Газобетон	0,50–2,00 л/м ²
Цементно-волоконные плиты	0,10–0,30 л/м ²
Натуральный камень	0,05–3,00 л/м ²

5. Инструменты

Кисть, распылитель.

6. Упаковка

Тара	Объём	Количество в упаковке
Банка	1 л	12
Банка	5 л	4
Барабан	15 л	—
Бочка	200 л	—

7. Хранение и срок годности

Хранить ELKAY VH920/A15 в герметично закрытой оригинальной таре при температуре не выше 30 °С, защищая от прямых солнечных лучей и источников тепла. При правильном хранении срок годности — 24 месяца.

8. Предупреждения

Всегда выполняйте пробу на небольшом незаметном участке с выдержкой 24 часа, чтобы оценить удобство нанесения и результат. При длительных работах держите тару плотно закрытой. Беречь от огня и детей.

Проливы немедленно удалять, чтобы уменьшить впитывание. Вреден: при проглатывании может вызвать поражение лёгких. Повторное воздействие может вызвать сухость и растрескивание кожи. Пары могут вызывать сонливость и головокружение.

9. Меры безопасности

Раздражает глаза и кожу. Избегать попадания в глаза; при попадании промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.

Хранить отдельно от пищевых продуктов, напитков и кормов. При попадании на кожу промыть большим количеством воды с мылом.

Не вдыхать. При вдыхании выйти на свежий воздух. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.

При проглатывании немедленно обратиться к врачу и показать тару или этикетку. Использовать только в хорошо проветриваемых местах. Работать в подходящих защитных перчатках. Беречь от источников воспламенения. Не курить.

10. Технические данные

Показатель	Значение
Внешний вид	Прозрачная жидкость
Запах	Характерный
Плотность	0,800 ± 0,02 г/см ³
pH	5
Тип	На основе растворителя

Источник

<https://elkay.com.tr/pdf/A15-WATERSTOP-TDS-ing--1-.pdf>

SHA-256: 30d3be70d046f341db6ccb2fb4df056129a32b721c767b0e80ab02a9bedbf0ad