

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ (TDS)

VH002 LIMRAX

Перевод на русский язык • ELKAY-RUS

1. Свойства

VH002 LIMRAX — однокомпонентный состав для укрепления впитывающих минеральных натуральных камней, таких как песчаник, туф и известняк, а также искусственного камня, штукатурки и фресок. Он не усиливает цвет камня и сохраняет его естественную паропроницаемость.

Готов к применению; прост в нанесении. Содержит большое количество активных веществ. Очень жидкая консистенция обеспечивает хорошее проникновение.

Прозрачный и бесцветный, поэтому подходит для светлого натурального камня. Не содержит растворителя. Устойчив к УФ-излучению и атмосферным воздействиям, не желтеет. Обеспечивает стойкость к воде и пятнам. Не закупоривает поры; камень сохраняет способность «дышать».

2. Области применения

Натуральный камень: песчаник, туф, известняк; искусственный камень, в том числе штукатурка и терраццо.

3. Инструкция по применению

1. LIMRAX готов к применению.
2. Всегда выполняйте пробу на небольшом незаметном участке с выдержкой 24 часа для оценки удобства нанесения и результата.
3. После нанесения новой затирки до обработки должно пройти не менее 72 часов.
4. Поверхность должна быть чистой, сухой, без восков и покрытий.
5. Температура поверхности: 25–40 °C.
6. Обеспечьте хорошее проветривание при нанесении и до высыхания поверхности на ощупь.
7. Не допускайте детей и домашних животных на участок до разрешённого возобновления пешеходного движения.

Внимание

1. Закройте плинтусы и прилегающие участки, чтобы состав не попал на поверхности, которые не требуются обрабатывать.
2. LIMRAX можно наносить на влажную поверхность через 1 час после удаления стоячей воды.
3. Обильно нанесите равномерный слой малярной подушкой, валиком или кистью.
4. Дайте составу впитаться в течение 1–2 мин. В это время распределяйте излишки по всей площади для равномерного проникновения. Затем тщательно протрите всю поверхность чистыми сухими полотенцами.
5. Последующие слои наносите последовательно после первого, как описано в пунктах 3–4.

6. Удалите излишки чистыми сухими полотенцами. При необходимости устранения остатков нанесите тонкий слой LIMRAX, выдержите 2–3 мин, обработайте белым нейлоновым падом и тщательно вытрите насухо.

7. Полное отверждение наступает через 24 часа; ходить по поверхности можно через 4 часа. Если движение нужно возобновить раньше, защитите пол красной канифольной бумагой до полного отверждения. Для нанесения второго слоя эта бумага не требуется.

4. Расход

10–15 м²/л в зависимости от пористости поверхности.

5. Инструменты

Кисть, распылитель.

6. Упаковка

Тара	Объём	Количество в упаковке
Пластиковая бутылка	1 л	12
Пластиковая бутылка	5 л	4
Барабан	17 л	—
Бочка	200 л	—

7. Хранение и срок годности

В таре LIMRAX не выдерживает замораживания. Хранить в герметично закрытой оригинальной таре при температуре не ниже 0 °С. При правильном хранении срок годности составляет 36 месяцев.

8. Предупреждения

Избегать попадания в глаза. При проглатывании немедленно обратиться к врачу и показать тару или этикетку.

9. Меры безопасности

Хранить в недоступном для детей месте. Не допускать попадания в глаза, на кожу и одежду.

10. Технические данные

Показатель	Значение
Внешний вид	Белая жидкая эмульсия
Запах	Характерный
Плотность	1,02 ± 0,02 г/см³
pH	8
Тип	На водной основе

Примечания к переводу

В разделе 1 состав назван прозрачным и бесцветным, а в разделе 10 — белой эмульсией: так в оригинале.
В разделе 3 требуется сухая поверхность, а в блоке «Внимание» разрешено нанесение на влажную: так в оригинале.

Источник

<https://elkay.com.tr/pdf/VH002-LIMRAX-TDS-ing.pdf>
SHA-256: dc781106bfe7ab390cd621575000fc47423d3d682ac09e37c07b489db6e3349b