

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ (TDS)

VH602 CEMEXpro

Перевод на русский язык • ELKAY-RUS

1. Свойства

VH602 — кислотосодержащий очиститель остатков затирки и цемента. Удаляет остатки затирки, строительные загрязнения, солевые высолы с терракоты, известковые отложения с полов, настенной плитки в душевых и сантехники, а также пятна ржавчины.

Преимущества по источнику: не выделяет паров, вредных для пользователя или окружающей среды; служит заменой соляной кислоте. Не изменяет цвет и вид поверхности, очищает без повреждения, не вредит алюминиевой и стальной отделке. Подходит для терракоты, керамогранита и кислотостойкого камня. В зависимости от разбавления применяется как моющее средство или очиститель известковых отложений.

2. Области применения

Полы, включая терракотовые, настенная плитка и сантехника.

3. Инструкция по применению

Разбавление: от 1:5 до 1:10 в зависимости от загрязнения.

1. Распределите состав профессиональной однодисковой машиной или тканью и оставьте на несколько минут.
2. Очистите однодисковой машиной с подходящим диском, например коричневым для терракоты, либо щёткой для пола.
3. Соберите остатки пылесосом или протрите поверхность.
4. Промойте большим количеством воды.

Внимание

При неполной очистке повторите обработку более концентрированным раствором.

Не применять VH602 на глянцевом или «preplaced» мраморе и других кислоточувствительных материалах, например чёрном сланце. Слово «preplaced» в оригинале не позволяет однозначно определить вид обработки мрамора.

Всегда выполняйте пробу на небольшом незаметном участке для оценки нанесения и результата. После нанесения новой затирки выдержите не менее 72 часов до обработки. Поверхность должна быть чистой, сухой, без восков и покрытий.

Закройте плинтусы и прилегающие участки, защищая их от брызг и распыла.

4. Расход

Материал	Разбавление	Площадь по источнику
Терракота	1:5	20 м ²
Натуральный камень	1:10–1:5	20–35 м ²
Керамогранит	1:5	40 м ²

5. Инструменты

Щётка, профессиональная уборочная машина, чистящий пад, пылесос.

6. Упаковка

Тара	Объём	Количество в упаковке
Банка	1 л	12
Банка	5 л	4

7. Хранение и срок годности

Хранить VH602 в герметично закрытой оригинальной таре при температуре не выше 30 °С, защищая от прямых солнечных лучей и источников тепла. При правильном хранении срок годности — 24 месяца.

8. Предупреждения

Раздражает глаза и кожу.

9. Меры безопасности

Хранить в недоступном для детей месте.

10. Технические данные

Показатель	Значение
Внешний вид	Прозрачная жидкость
Запах	Характерный
Плотность	1,03 ± 0,02 г/см ³
рН	2
Тип	На кислотной основе

Примечания к переводу

В таблице расхода приведены площади без указания исходного объёма состава; значение «на литр» не добавлено.

Источник

<https://elkay.com.tr/pdf/VH602-CEMEXpro-TDS-ing.pdf>

SHA-256: 6f91b2063c7069d7b47c123bd5a451a71f10e3e00b7bd39dc6e190a9d95c257a