

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ (TDS)

MAXISEAL VH72

Перевод на русский язык • ELKAY-RUS

1. Свойства

Масло- и водоотталкивающая пропитка на основе растворителя для неполированных поверхностей. MAXISEAL VH72 проникает на глубину до 3 мм и создаёт невидимый барьер, препятствующий проникновению и впитыванию жидкостей, масла, грязи и пыли.

Защищает от пятен масла, воды, пыли, сока, вина, чая, кофе, чернил и подобных жидкостей. Облегчает очистку, сохраняя способность поверхности «дышать». Не изменяет цвет и фактуру. Высокая УФ-стойкость помогает сохранять чистоту поверхности длительное время. Разработан специально для неполированных, впитывающих и пористых поверхностей.

Гидрофобен и олеофобен. Для внутренних и наружных работ. Предотвращает высолы, меление, образование водорослей и мха. Сохраняет чистоту материала, препятствует его разрушению. Не желтеет, не изменяет диффузию водяного пара и паропроницаемость. Обеспечивает высокую защиту от большинства пятен.

2. Области применения

Только неполированные и впитывающие поверхности: пористые покрытия, затирка, керамика, неглазурованная керамика, терракота, кирпич, бетон, газобетон, искусственный и натуральный камень, включая мрамор, травертин, гранит, известняк, песчаник и камень с ископаемыми включениями.

3. Инструкция по применению

Подготовка поверхности:

1. VH72 MAXISEAL готов к применению.
2. Выполните пробу на небольшом незаметном участке с выдержкой 24 часа, чтобы оценить нанесение и результат.
3. После нанесения новой затирки до обработки должно пройти не менее 72 часов.
4. Поверхность должна быть чистой, сухой, без восков и покрытий.
5. Обеспечьте хорошее проветривание участка.
6. Закройте плинтусы и прилегающие поверхности от брызг.
7. На влажную поверхность можно наносить через 24 часа после удаления стоячей воды.

Нанесение:

8. Равномерно нанесите слой малярной подушкой, валиком или кистью.
9. Дайте пропитке проникнуть в поверхность в течение 15–30 мин. В это время распределяйте излишки для равномерного впитывания. Затем тщательно протрите поверхность чистыми сухими полотенцами.
10. На все поверхности наносите два слоя.

11. Удалите излишки чистыми сухими полотенцами. Для удаления остатков при необходимости повторно нанесите тонкий слой, выдержите 2–3 мин, обработайте белым нейлоновым падом и тщательно вытрите насухо.
12. Полное отверждение наступает через 24–72 часа.
13. Ходить по поверхности можно через 6–8 часов. При необходимости возобновить движение раньше закройте пол красной канифольной бумагой до полного отверждения. Для нанесения второго слоя бумага не нужна.
14. Масло, жир и краску удаляйте с обработанной поверхности сразу после загрязнения: краску особенно трудно растворить после полного отверждения связующего.
15. После очистки растворителем или средством для удаления краски повторите обработку VH72 MAXISEAL.

4. Расход

4–12 м²/л.

Расход по материалам

Материал	Расход
Бетон	0,25–0,50 л/м ²
Штукатурка	0,50–1,00 л/м ²
Известняк, песчаник	0,40–0,70 л/м ²
Кирпичная стена	0,40–2,00 л/м ²
Газобетон	0,50–2,00 л/м ²
Цементно-волокнистые плиты	0,10–0,30 л/м ²
Натуральный камень	0,05–3,00 л/м ²

5. Инструменты

Малярная подушечка, валик, распылитель или кисть.

6. Упаковка

Тара	Объём	Количество в упаковке
Металлическая банка	1 л	12
Металлическая банка	5 л	4
Металлическая банка	15 л	—
Барабан	200 л	—

7. Хранение и срок годности

Хранить MAXISEAL VH72 в герметично закрытой оригинальной таре при температуре не выше 30 °С, защищая от прямых солнечных лучей и источников тепла. При правильном хранении срок годности — 2 года.

8. Гарантия производителя по источнику

Фасады: гарантия эффективности 10 лет, кроме северного фасада, при нанесении аккредитованным исполнителем по письменным инструкциям TDS.

Полы: гарантия 18 месяцев в зависимости от интенсивности движения и используемых чистящих средств.

Гарантия не распространяется на очистку растворителями, кислотами и средствами для удаления краски; обработку струёй воздуха, отбеливание и мойку водой под давлением; окрашивание любыми лакокрасочными материалами; очистку щётками и абразивами.

9. Предупреждения

Перед нанесением выполните пробу на образце материала, чтобы оценить возможное изменение цвета и определить необходимое количество состава.

10. Меры безопасности

Хранить в недоступном для детей месте. Беречь от тепла, искр, огня и горячих поверхностей. Не курить. Держать тару плотно закрытой. Принимать меры против статического разряда.

Избегать вдыхания пыли, дыма, газа, тумана, паров и аэрозоля. Применять только снаружи или в хорошо проветриваемом помещении. Использовать защитные перчатки, одежду, средства защиты глаз и лица.

ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): немедленно снять всю загрязнённую одежду. Промыть кожу водой или под душем. При раздражении кожи обратиться к врачу.

При пожаре использовать пену, углекислый газ, сухой порошок или водяной туман.

ПРИ ВДЫХАНИИ: вынести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить удобное для дыхания положение. При недомогании обратиться к врачу.

Хранить в прохладном хорошо проветриваемом месте. Удалять содержимое и тару в соответствии с местными, региональными, национальными и международными требованиями; в оригинале фраза не завершена и содержит пропуск.

11. Технические данные

Показатель	Значение
Внешний вид	Прозрачная жидкость
Запах	Характерный
Плотность	0,80 ± 0,02 г/см³
pH	5,5
Тип	На основе растворителя

Примечания к переводу

Указания о сухой и влажной поверхности сохранены в тех разделах, где они приведены в оригинале.

Источник

<https://elkay.com.tr/pdf/VH72-MAXISEAL---TDS---ing.pdf>
SHA-256: 9d8725cd4d0598710d6f779792d2e673df7cab6ad1f9cc30fdd56b0d75eadbd4